



DEKORATİF SU BAZLI DIŞ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Kort Boyası

ÜRÜN TANIMI

Su bazlı, sentetik reçine esaslı, mat görünümlü kort ve zemin boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ

Mineral zeminler üzerinde yüksek yapışma kabiliyeti ve mükemmel örtme gücü ile en zor zeminlerde tatmin edici sonuçlar oluşturur. Atmosferin aşındırıcı etkilerine karşı dirençlidir. Renk solması ve sararmaya karşı dirençlidir. Uygulandığı yüzey ile bütünleşir ve çatlama, dökülme yapmaz. Yağlara, zayıf asit ve bazlara dayanıklıdır.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Tenis kortları, mineral esaslı yüzeyler, beton yüzeyler üzerinde yaya trafiğine açık stok depoları, giriş, koridor ve hollerde güvenle uygulayabileceğiniz bir boyadır.

UYGULAMA

Yüzeyler temiz, kuru, yağsız ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. İlk kat boya bire bir sulandırılarak astar olarak yüzeye tatbik edilir. İkinci ve üçüncü kat boyalar%10 inceltilerek yüzeye uygulanır. Katlar arasında en az 6 saat beklenmelidir. Fırça veya rulo ile uygulanabilir. Uygulamada yüzey ve hava sıcaklığının en az +5 °C ile + 30°C arasında olmasına dikkat ediniz. Kuvvetli esintili, direkt güneş ışığı alan yüzeylerde uygulama yapmayınız. Asfalt gibi bitümlü yüzeyler üzerine çimento esaslı şap benzeri uygulama yapıldıktan sonra boya uygulaması önerilir. +30°C üzerinde hava sıcaklıklarında uygulama yapılacaksa gölge olan cephelerde uygulama yapılmalı ve saat 11-16 arasında uygulama önerilmemektedir.

Not: Tozumalı mineral esaslı yüzeylerde yüzey basınçlı suyla temizlendikten sonra semicrete uygulanarak üzerine astar ve son kat uygulanabilir.

Havasız (Airless) Püskürtmede

Basınç	:120 bar
Meme Açısı	: 50 °C
Meme Ölçüsü (inch)	: 0.023"
İnceltme	: Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.

İNCELTME

İlk kat (astar) temiz su ile %100, birinci kat ve ikinci kat %10 oranında temiz su ile inceltilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Toz tutmama	: 1 saat
Dokunma kuruması	: 2 saat
Son kuruma	: 6 saat
Tam sert kuruma	: 24saat

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine ve yapısına göre 1 Litre ile tek katta, 6-7 m² arasında alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ

15 L

TEHLİKE TANIMI

Xi Tahriş edicidir.

TEHLİKE UYARILARI

R 43 : Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.



GÜVENLİK UYARILARI

- S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S 23 : Buharını solumayın.
- S 24 : Cilt ile temasından sakının.
- S 37 : Uygun eldiven giyin.
- S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S 56 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır. Gerektiğinde ürünlerin sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Malzeme Güvenlik Bilgi Formundan ulaşabilirsiniz.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev1 Nisan 2013