

KÖSTER® Akrylic Dış Cephe Macunu

Akrilik kopolimer esaslı, esnek yapıda dış cephe dolgu ve yüzey düzeltme macunu

Genel Bilgi :

KÖSTER Akrylic Dış Cephe Macunu pürüzsüz yüzeyler oluşturan, su ve neme karşı çok dirençli, su bazlı ve kokusuz dış cephe macunudur.

Esnek yapısı sayesinde rötre çatlaklarının boya yüzeyine çıkmasına engel olur.

Pürüzsüz, düzgün ve son derece sağlam yüzeyler oluşturur. Kuruduktan sonra uygun astar ile astarlanarak her türlü dış cephe boyası ile kaplanabilir.

Özellikleri :

- Sıva ve beton yüzeylere çok iyi yapışır
- Bünyesinde silikon katkılar içerir
- Su buharı geçirgendir
- Solvent ve çözücü madde içermez
- Düşük kokuludur
- Alkalik ortamlara dayanımlıdır
- Su ve neme çok dayanımlıdır
- Esnek yapıdadır
- Pürüzsüz yüzeye sahiptir

Teknik Veriler :

Renk beyaz

Yoğunluk 1,65 kg / lt

VOC değeri max. 1 g / lt

Dokunma kuruması (+20°C ve % 65 HR) takr. 2-3 saat

Tam kuruma (+20°C ve % 65 HR) takr. 24 saat

Yukarıdaki değerler ortalama değerlerdir. Üretimde kullanılan doğal kaynaklı hammaddeler sebebi ile sevk edilen ürün değerlerinde sapmalar görülebilir.

Kullanım Alanları :

Kabaran ve dökülen boya yüzeylerinin temizlenmesi ile oluşan bozuk ve pürüzlü yüzeylerin düzeltilmesinde kullanılır.

Sıvalı yüzeylerine macunlanarak pürüzsüz hale getirilmesinde kullanılır.

Boşluk, çöküklük ve yüzey hatalarının tamir edilmesinde kullanılır.

Yüzeylerin sağlamlaştırılmasında kullanılır.

İç ve dış cephelerde, duvar ve tavanlarda kullanılır.

Brüt beton yüzeyler, sıvanmış yüzeyler, eski boyalı (taşıyıcı olmalıdır) yüzeyler, prefabrik beton yüzeyleri uygulamaya elverişli zeminlerdir.

Kullanım Şekli :

Yüzey hazırlığı :

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru olmalıdır.

Yüzeyler temiz ve taşıyıcı olmalıdır. Yosun ve mantar katmanları olmamalıdır.

Yüzey serbest parçacıklardan arındırılmalı ve macunlanarak tamir edilmelidir. Toz, yağ, gres, kir, boya, çimento köpüğü, pas, tuz kusması gibi aderansı azaltacak tabakalar, uygulamadan önce tam olarak temizlenmelidir.

KÖSTER Akrylic Dış Cephe Macunu uygulanması :

Uygulamadan önce homojen kıvama gelene kadar karıştırınız ve inceltmeden kullanınız.

Tozuyan yüzeyler uygulamadan önce KÖSTER TGF Silikonlu Derin Astarı ile kuvvetlendirilmelidir.

Zemin hazırlığı tamamlandıktan sonra KÖSTER Akrylic Dış Cephe Macunu tarak mala ile yüzeylere homojen kalınlıkta çekilmeli ve

malanın düz kısmı ile düzeltilmelidir. Tek defada en fazla 3 mm kalınlığında uygulanmalıdır.

20 °C ve % 65 nem koşullarında en az 24 saat kurumuya bırakılmalıdır. Düşük hava sıcaklıklarında ve-veya yüksek nem oranlarında bu sürenin uzayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Tam olarak kuruduktan sonra ikinci kat uygulama veya zımpara yapılabilir.

Macunlanan yüzeylerin boya uygulamadan önce KÖSTER Akrilik Astar ile astarlanmasını tavsiye ederiz.

Aletlerin Temizliği :

Uygulamadan hemen sonra su ile.

Dikkat Edilecek Hususlar :

+5°C'nin altındaki sıcaklıklarda veya uygulamayı takip eden 24 saat içinde sıcaklığın +5°C'nin altına düşmesi beklenen durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

Dinamik-hareketli çatlakların üzerine uygulanmamalıdır.

Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Negatif taraftan su veya su buharı gözlenen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır.

Uygulama öncesi zemin nemi ve aderansı kontrol edilmelidir.

Tuz kusması görülen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır.

Aşırı sıcak ve rüzgarlı ortamlarda gerekli önlemler alınmalıdır, aksi takdirde macun yüzeyinde çatlama ve yüzeyden ayrılma gözlenebilir.

Çok emici yüzeylere yapılacak uygulamalarda uygulamadan önce KÖSTER TGF Silikonlu Derin Astarı ile uygulama yapılmalıdır.

Sarfiyat :

Takr. 0,70 – 1,50 kg / m² (tek katta)

Yukarıda verilen değer ortalama değerdir. Gerçek sarfiyat uygulama şekillerine ve zemin koşullarına göre değişim gösterebilir ve yerinde numune yapılarak tespit edilmelidir.

Ambalaj :

KÖSTER Akrilik Dış Cephe Macunu 25 kg kova

Depolama :

Kuru ve serin ortamda (+5°C üzerindeki sıcaklıklarda), orijinal ambalajında açılmamış olarak depolayınız. Güneşte bırakmayınız ve dondan koruyunuz. 12 ay raf ömrü vardır.

Açılmış ambalajları sıkıca kapatınız ve en kısa sürede tüketiniz.

Güvenlik Uyarıları :

S2	Çocuklardan uzak tutunuz.
S13	Yiyecek ve içeceklerden uzak tutunuz.
S24/25	Deri veya gözler ile temastan kaçınınız.
S46	Yutma halinde derhal hekime başvurunuz.